


金網の規格

メッシュ Mesh

25.4 mm(1インチ) 一辺の網目の数。縦横の網目が異なる時は、縦何メッシュ・横何メッシュと御指示下さい。



開き目 Opening

クリンプ織、菱型金網等網目が大きい場合の表示法。



開孔率 Open Area


一定面積に於ける空間の占める割合。

メッシュが同じでも線径により開き目、開孔率が変わります。逆に、異なるメッシュでも同じ空間、同じ開孔率を得られる場合があります。ふるい分け効率と金網の強度はこれらも併せて御検討下さい。

開孔率 42%



開孔率 79%



開孔率の公式

$$R = \left(\frac{a}{a+d} \right)^2 \times 100$$


R : 開孔率 %

a : 開き目 mm/m

d : 線 径 mm/m

$$\frac{25.4}{MESH} = ピッチ = a + d$$

網巾と長さ



太陽金網株式会社
<http://www.twc-net.co.jp>

金網メッシュ線径一覧表

| メッシュ MESH | 織り方 | 線径 mm | 線番 No. | 開き目 mm | 開孔率 % |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| 2 | 平織 | φ 2.0 | # 14 | 10.70 | 71.0 |
| | // | 1.9 | | 10.80 | 72.3 |
| | // | 1.6 | | 11.10 | 76.4 |
| | // | 1.5 | | 11.20 | 77.8 |
| 2.5 | 平織 | 2.0 | 14 | 8.16 | 64.5 |
| | // | 1.9 | | 8.26 | 66.1 |
| | // | 1.6 | | 8.56 | 71.0 |
| | // | 1.5 | | 8.66 | 72.7 |
| | // | 1.2 | | 8.96 | 77.8 |
| | // | 1.1 | | 9.06 | 79.5 |
| 3 | 平織 | 2.0 | 14 | 6.47 | 58.4 |
| | // | 1.9 | | 6.57 | 60.2 |
| | // | 1.6 | | 6.85 | 65.4 |
| | // | 1.5 | | 6.97 | 67.7 |
| | // | 1.2 | | 7.27 | 73.7 |
| | // | 1.1 | | 7.37 | 75.7 |
| 3.2 | 平織 | 1.9 | | 6.04 | 57.9 |
| | // | 1.5 | | 6.44 | 65.8 |
| | // | 1.1 | | 6.84 | 74.2 |
| 3.5 | 平織 | 1.9 | 16 | 5.36 | 47.9 |
| | // | 1.6 | | 5.66 | 53.4 |
| | // | 1.5 | | 5.76 | 55.3 |
| | // | 1.2 | | 6.06 | 61.2 |
| | // | 1.1 | | 6.16 | 63.3 |
| 4 | 平織 | 1.9 | 16 | 4.45 | 49.1 |
| | // | 1.6 | | 4.75 | 56.0 |
| | // | 1.5 | | 4.85 | 58.3 |
| | // | 1.2 | | 5.15 | 65.8 |
| | // | 1.1 | | 5.25 | 68.4 |
| | // | 1.0 | | 5.35 | 71.0 |
| | // | 0.85 | | 5.55 | 75.0 |
| | // | 0.9 | | 5.45 | 73.7 |
| | // | 0.8 | | 5.55 | 76.4 |
| 4.2 | 平織 | 1.0 | 19 | 5.05 | 69.7 |
| 4.5 | 平織 | 1.6 | 16 | 4.04 | 51.3 |
| | // | 1.5 | | 4.14 | 53.9 |
| | // | 1.2 | | 4.44 | 62.0 |
| | // | 1.1 | | 4.54 | 64.8 |
| 5 | 平織 | 1.5 | 18 | 3.58 | 49.7 |
| | // | 1.2 | | 3.88 | 58.3 |
| | // | 1.1 | | 3.98 | 61.4 |
| | // | 1.0 | | 4.08 | 64.5 |
| | // | 0.95 | | 4.13 | 66.1 |
| | // | 0.85 | | 4.23 | 69.3 |
| | // | 0.8 | | 4.28 | 71.0 |

| メッシュ MESH | 織り方 | 線径 mm | 線番 No. | 開き目 mm | 開孔率 % |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| 5 | 平織 | φ 0.75 | # | 4.33 | 72.7 |
| | // | 1.5 | | 3.12 | 45.6 |
| | // | 1.2 | | 3.42 | 54.8 |
| 6 | // | 1.1 | 18 | 3.52 | 58.0 |
| | 平織 | 1.5 | | 2.73 | 41.7 |
| | // | 1.2 | | 3.03 | 51.3 |
| | // | 1.1 | | 3.13 | 54.8 |
| | // | 1.0 | 19 | 3.23 | 58.3 |
| | // | 0.95 | | 3.28 | 60.1 |
| | // | 0.9 | | 3.33 | 61.9 |
| | // | 0.85 | 21 | 3.38 | 63.9 |
| | // | 0.8 | | 3.43 | 65.8 |
| | // | 0.75 | | 3.48 | 67.7 |
| 6.5 | 平織 | 1.1 | 21 | 2.81 | 51.6 |
| | // | 0.85 | | 3.06 | 61.2 |
| | // | 0.8 | | 3.11 | 63.3 |
| | // | 0.75 | | 3.16 | 65.3 |
| | // | 0.65 | | 3.26 | 69.5 |
| 7 | 平織 | 0.8 | 21 | 2.83 | 60.8 |
| | // | 0.75 | | 2.88 | 62.9 |
| 8 | 平織 | 1.2 | 18 | 1.98 | 38.8 |
| | // | 1.1 | | 2.08 | 42.8 |
| | // | 1.0 | 19 | 2.18 | 47.0 |
| | // | 0.95 | | 2.23 | 49.2 |
| | // | 0.9 | | 2.28 | 51.4 |
| | // | 0.85 | | 2.33 | 53.6 |
| | // | 0.8 | 21 | 2.38 | 56.0 |
| | // | 0.75 | | 2.43 | 58.4 |
| | // | 0.7 | 22 | 2.48 | 60.8 |
| | // | 0.65 | | 2.53 | 63.3 |
| | // | 0.57 | | 2.61 | 67.4 |
| 9 | 平織 | 0.9 | 20 | 1.92 | 46.4 |
| | // | 0.8 | 21 | 2.02 | 51.3 |
| 10 | 平織 | 1.1 | 19 | 1.44 | 32.1 |
| | // | 1.0 | | 1.54 | 36.8 |
| | // | 0.95 | | 1.59 | 39.2 |
| | // | 0.9 | 20 | 1.64 | 41.7 |
| | // | 0.85 | | 1.69 | 44.3 |
| | // | 0.8 | | 1.74 | 46.9 |
| | // | 0.75 | 22 | 1.79 | 49.7 |
| | // | 0.7 | | 1.84 | 52.5 |
| | // | 0.57 | 25 | 1.97 | 60.2 |
| | // | 0.5 | | 2.04 | 64.5 |

金網メッシュ線径一覧表

| メッシュ MESH | 織り方 | 線径 mm | 線番 No. | 開き目 mm | 開孔率 % |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| 12 | 平織 | φ0.80 | # 21 | 1.32 | 38.8 |
| | // | 0.75 | | 1.37 | 41.8 |
| | // | 0.70 | 22 | 1.42 | 44.9 |
| | // | 0.65 | | 1.47 | 48.0 |
| | // | 0.57 | | 1.55 | 53.5 |
| | // | 0.50 | 25 | 1.62 | 58.4 |
| | // | 0.47 | | 1.65 | 60.6 |
| | // | 0.45 | 26 | 1.67 | 62.1 |
| | // | 0.43 | | 1.69 | 63.5 |
| | // | 0.40 | 27 | 1.72 | 65.8 |
| 14 | 平織 | 0.70 | 22 | 1.11 | 37.6 |
| | // | 0.57 | | 1.24 | 46.9 |
| | // | 0.50 | 25 | 1.31 | 52.4 |
| | // | 0.47 | | 1.34 | 54.8 |
| | // | 0.45 | 26 | 1.36 | 56.5 |
| | // | 0.43 | | 1.38 | 58.1 |
| | // | 0.40 | 27 | 1.41 | 43.0 |
| | // | 0.37 | | 1.44 | 63.3 |
| 16 | 平織 | 0.57 | | 1.02 | 41.2 |
| | // | 0.50 | 25 | 1.09 | 47.0 |
| | // | 0.47 | | 1.12 | 49.6 |
| | // | 0.45 | 26 | 1.14 | 51.4 |
| | // | 0.43 | | 1.16 | 53.2 |
| | // | 0.40 | 27 | 1.19 | 56.0 |
| | // | 0.37 | | 1.22 | 58.9 |
| | // | 0.29 | 31 | 1.30 | 66.8 |
| | // | 0.20 | | 1.39 | 76.4 |
| 18 | 平織 | 0.57 | | 0.84 | 35.5 |
| | // | 0.50 | 25 | 0.91 | 41.7 |
| | // | 0.47 | | 0.94 | 44.4 |
| | // | 0.45 | 26 | 0.96 | 46.4 |
| | // | 0.43 | | 0.98 | 48.3 |
| | // | 0.40 | 27 | 1.01 | 51.3 |
| | // | 0.37 | | 1.04 | 54.4 |
| | // | 0.29 | 31 | 1.12 | 63.1 |
| 20 | 平織 | 0.50 | 25 | 0.77 | 36.7 |
| | // | 0.47 | | 0.80 | 39.7 |
| | // | 0.45 | 26 | 0.82 | 41.7 |
| | // | 0.43 | | 0.84 | 43.7 |
| | // | 0.40 | 27 | 0.87 | 46.9 |
| | // | 0.37 | | 0.90 | 50.2 |
| | // | 0.34 | | 0.93 | 53.6 |
| | // | 0.29 | 31 | 0.98 | 59.5 |
| | // | 0.25 | 33 | 1.02 | 64.5 |
| | 平織 | 0.34 | | 0.72 | 46.1 |
| 24 | // | 0.29 | 31 | 0.77 | 52.8 |
| | // | 0.25 | 33 | 0.81 | 58.4 |

| メッシュ MESH | 織り方 | 線径 mm | 線番 No. | 開き目 mm | 開孔率 % |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| 28 | 平織 | φ0.29 | # 31 | 0.62 | 46.4 |
| 30 | 平織 | 0.34 | | 0.51 | 36.0 |
| | // | 0.29 | 31 | 0.56 | 43.3 |
| | // | 0.26 | | 0.59 | 48.0 |
| | // | 0.25 | 33 | 0.60 | 49.8 |
| | // | 0.22 | 35 | 0.63 | 54.8 |
| 32 | 平織 | 0.29 | 31 | 0.50 | 40.1 |
| | // | 0.22 | 35 | 0.57 | 52.2 |
| 35 | 平織 | 0.25 | | 0.48 | 43.0 |
| 40 | 平織 | 0.29 | | 0.35 | 29.5 |
| | // | 0.25 | 33 | 0.39 | 37.1 |
| | // | 0.22 | 35 | 0.42 | 42.7 |
| | // | 0.18 | | 0.46 | 51.7 |
| | // | 0.14 | | 0.50 | 61.0 |
| 42 | 平織 | 0.26 | 33 | 0.34 | 32.5 |
| 45 | 平織 | 0.2 | | 0.36 | 41.7 |
| 50 | 平織 | 0.22 | | 0.29 | 32.1 |
| | // | 0.2 | 36 | 0.31 | 36.8 |
| | // | 0.18 | | 0.33 | 41.9 |
| | // | 0.14 | | 0.37 | 52.6 |
| 60 | 平織 | 0.18 | | 0.24 | 32.7 |
| | // | 0.16 | | 0.26 | 38.7 |
| | // | 0.14 | | 0.28 | 44.4 |
| 70 | 平織 | 0.14 | | 0.22 | 37.3 |
| | // | 0.12 | 40 | 0.24 | 44.4 |
| 80 | 平織 | 0.14 | | 0.18 | 31.6 |
| | // | 0.12 | 40 | 0.20 | 39.1 |
| | // | 0.10 | 42 | 0.22 | 47.3 |
| 90 | 平織 | 0.12 | 40 | 0.16 | 32.7 |
| | // | 0.10 | 42 | 0.18 | 41.3 |
| 100 | 平織 | 0.11 | 41 | 0.144 | 32.1 |
| | // | 0.10 | 42 | 0.154 | 36.8 |
| 120 | 平織 | 0.08 | 44 | 0.132 | 38.8 |
| 130 | 平織 | 0.08 | 44 | 0.115 | 34.8 |
| 150 | 平織 | 0.060 | 46 | 0.109 | 41.6 |
| 165 | 平織 | 0.050 | 47 | 0.104 | 45.6 |
| 180 | 平織 | 0.050 | 47 | 0.091 | 41.7 |
| 200 | 平織 | 0.050 | 47 | 0.077 | 36.8 |
| 250 | 綾織 | 0.040 | 48 | 0.062 | 36.9 |
| 270 | 綾織 | 0.040 | 48 | 0.054 | 33.0 |
| 300 | 綾織 | 0.040 | 48 | 0.045 | 28.0 |
| 325 | 綾織 | 0.035 | 48.5 | 0.043 | 30.4 |
| 350 | 綾織 | 0.030 | 49 | 0.043 | 34.7 |
| 400 | 綾織 | 0.030 | 49 | 0.034 | 28.2 |
| 500 | 綾織 | 0.025 | 50 | 0.026 | 26.0 |
| 635 | 綾織 | 0.020 | | 0.020 | 25.0 |



太陽金網株式会社
<http://www.twc-net.co.jp>

置織金網メッシュ線径一覧表

| 呼び寸法 メッシュ | 織り方 | メッシュ | | 線径 mm | | 濾過粒度 μ (参考値) |
|--------------|-----|------|-----|-------|------|---------------------|
| | | たて | よこ | たて | よこ | |
| 50 | 平置織 | 10 | 50 | 0.75 | 0.55 | 350 |
| 60 | // | 10 | 60 | 0.57 | 0.43 | |
| 64 | // | 12 | 64 | 0.58 | 0.42 | |
| 80 | // | 14 | 80 | 0.50 | 0.35 | |
| | // | 16 | 80 | 0.43 | 0.34 | |
| 88 | // | 14 | 88 | 0.50 | 0.33 | 305 |
| 100 | // | 14 | 100 | 0.38 | 0.30 | 250 |
| | // | 18 | 100 | 0.29 | 0.26 | |
| 110 | // | 24 | 110 | 0.38 | 0.28 | 155 |
| | // | 24 | 110 | 0.35 | 0.25 | |
| 120 | // | 20 | 120 | 0.38 | 0.25 | |
| | // | 20 | 120 | 0.26 | 0.22 | |
| 150 | // | 22 | 150 | 0.25 | 0.18 | |
| | // | 30 | 150 | 0.23 | 0.18 | |
| 160 | // | 30 | 160 | 0.23 | 0.18 | 120 |
| | // | 30 | 160 | 0.22 | 0.14 | 200 |
| | // | 30 | 160 | 0.21 | 0.17 | |
| 180 | // | 20 | 180 | 0.20 | 0.16 | |
| 200 | 綾置織 | 16 | 200 | 0.36 | 0.25 | 130 |
| | // | 16 | 200 | 0.28 | 0.25 | |
| | // | 20 | 200 | 0.29 | 0.25 | |
| | 平置織 | 40 | 200 | 0.18 | 0.14 | 73 |
| 250 | 綾置織 | 20 | 250 | 0.25 | 0.22 | 80 |
| | // | 30 | 250 | 0.26 | 0.21 | 75 |
| | 平置織 | 50 | 250 | 0.14 | 0.11 | 65 |
| 300 | 綾置織 | 20 | 300 | 0.28 | 0.18 | |
| | // | 25 | 300 | 0.26 | 0.14 | |
| | 平置織 | 30 | 300 | 0.10 | 0.09 | |
| 325 | 綾置織 | 30 | 325 | 0.18 | 0.17 | |
| 350 | 綾置織 | 20 | 350 | 0.18 | 0.15 | 68 |
| 360 | 綾置織 | 32 | 360 | 0.23 | 0.15 | |

| 呼び寸法 メッシュ | 織り方 | メッシュ | | 線径 mm | | 濾過粒度 μ (参考値) |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | たて | よこ | たて | よこ | |
| 400 | 綾置織 | 30 | 400 | 0.19 | 0.10 | 68 |
| | // | 40 | 400 | 0.19 | 0.14 | |
| | 平置織 | 60 | 400 | 0.12 | 0.07 | |
| | 綾置織 | 150 | 400 | 0.07 | 0.053 | |
| 450 | 綾置織 | 40 | 450 | 0.27 | 0.13 | |
| 500 | 綾置織 | 28 | 500 | 0.18 | 0.11 | 60 |
| | // | 30 | 500 | 0.20 | 0.11 | |
| | // | 50 | 500 | 0.14 | 0.11 | |
| 600 | 綾置織 | 50 | 600 | 0.18 | 0.09 | 65 |
| | // | 60 | 600 | 0.12 | 0.09 | |
| 700 | 綾置織 | 50 | 700 | 0.15 | 0.077 | 50 |
| | // | 80 | 700 | 0.10 | 0.077 | |
| 800 | 綾置織 | 80 | 800 | 0.10 | 0.070 | 35 |
| | // | 100 | 800 | 0.10 | 0.070 | |
| | // | 150 | 800 | 0.07 | 0.053 | |
| | // | 165 | 800 | 0.066 | 0.041 | |
| 1000 | 綾置織 | 100 | 1,000 | 0.10 | 0.053 | 28 |
| | // | 120 | 1,000 | 0.08 | 0.053 | |
| | // | 150 | 1,000 | 0.07 | 0.053 | |
| 1200 | 綾置織 | 120 | 1,200 | 0.08 | 0.046 | |
| 1300 | 綾置織 | 200 | 1,300 | 0.053 | 0.041 | 16 |
| 1400 | 綾置織 | 165 | 1,400 | 0.066 | 0.041 | 21 |
| 1450 | 綾置織 | 165 | 1,450 | 0.07 | 0.040 | |
| 2000 | 綾置織 | 270 | 2,000 | 0.04 | 0.028 | 10 |
| 2400 | 綾置織 | 325 | 2,400 | 0.035 | 0.023 | 5 |

※上記以外のサイズにつきましては、別途ご相談下さい。





太陽金網株式会社
<http://www.twc-net.co.jp>

金網の織り方

平織 (Plain Weave)


一般沪過用として使用されています。



#28×28mesh

綾織 (Twilled Weave)

平織では織りにくい比較的高メッシュの金網で線径、開き目のほとんど等しい金網が製作されます。





#31×50mesh

平畳織 (Plain Dutch Weave)

畳状に織り上げた金網で、太い線径で細かいメッシュが得られ、各種沪過、遠心分離器、ストレーナーなどに使用されて、最も効果的です。

(代表的規格)

| | |
|-------------|-------------|
| 10×60 mesh | 16×100 mesh |
| 12×64 mesh | 16×110 mesh |
| 14×80 mesh | 20×120 mesh |
| 14×150 mesh | 20×150 mesh |





10mesh×60mesh

綾畳織 (Twilled Dutch Weave)

綾織を前記の綾織式に2本またぎに織るもので、平畳と同一線径を使って、約二倍まで細かくなりますので、沪過度の高いものに適します。

(代表的規格)

| | |
|-------------|-------------|
| 16×200 mesh | 20×350 mesh |
| 20×200 mesh | 24×400 mesh |
| 20×250 mesh | 24×450 mesh |
| 20×300 mesh | 28×500 mesh |



20mesh×200mesh